



# tesa<sup>®</sup> 4439 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoor



## Informação Produto

### Descrição do produto

- Trabalhos exteriores \* Para aplicações de longo prazo (até 8 semanas) \* Limites de pintura e envernizamento lisos e precisos \* Para trabalhos de pintura e envernizamento de alta qualidade

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |             |                   |        |
|-------------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | Papel washi | • Espessura total | 100 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico    |                   |        |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |            |                    |           |
|-------------------------|------------|--------------------|-----------|
| • Resistência UV        | 8 semana/s | • Força de tensão  | 35 N/cm   |
| • Alongamento à ruptura | 5 %        | • Hand tearability | muito bom |

### Adesão aos valores

- |       |          |
|-------|----------|
| • aço | 1.8 N/cm |
|-------|----------|

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04439>